

Sumário 20 - Baterias e Corrosão

Definições e características

Baterias primárias

Baterias de Leclanché (pilhas secas)

Baterias Alcalinas

Baterias de Lítio

Baterias secundárias

Baterias de chumbo

Baterias de Níquel-Cádmio (NiCd)

Baterias Níquel-Hidreto Metálico(NiMH)

Baterias de Ião Lítio

Baterias de combustível

Bateria de Hidrogénio

Bateria de Metanol

Corrosão Eletroquímica

Potencial de Corrosão

Diagramas de Pourbaix

Tipos de corrosão e tipos de pilhas

Técnicas de Proteção

1. Definições

Pilha - célula galvânica

Bateria - conjunto de pilhas ou células galvânicas ligadas em série



Características


- **Diferença de potencial (V) constante, gerada durante um certo tempo, a que corresponde uma corrente eléctrica contínua, também constante. $V < f.e.m.$ (círculo aberto).**
- **Energia total armazenada (E), expressa em W h.**
- **Densidade de Energia** (energia total que a pilha fornece dividida pela sua massa, expressa em W h/kg).

Baterias primárias

(não recarregáveis; reacções electroquímicas irreversíveis)

Baterias de Leclanché (pilhas secas)

Ânodo $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0.763 \text{ V}$




Cátodo $E_{\text{MnO}_2, \text{H}^+/\text{Mn}_2\text{O}_3}^0 = 0.95 \text{ V}$



Electrólito $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{ZnCl}_2$

f.e.m. $\sim 1.5 \text{ V}$



A – Vedante, em material isolante

B – Cátodo (grafite com a ponta metálica - contacto)

C – Ânodo (zincos)

D – Mistura de MnO_2 (oxidante), e electrólito, constituído por NH_4Cl (fonte de H^+), e ZnCl_2 em água.

Aplicações: lanternas, brinquedos, rádios, etc.

São as mais baratas no mercado, mas possuem a menor densidade de energia e funcionam mal em aplicações que exijam corrente.

Baterias alcalinas




Ânodo

$$E_{\text{ZnO(s)}/\text{Zn(s), OH}^-}^0 = -1.246 \text{ V}$$



Cátodo


$$E_{\text{MnO}_2(\text{s})/\text{Mn}_2\text{O}_3(\text{s}), \text{OH}^-}^0 = 0.15 \text{ V}$$



$$f.e.m. \sim 1.4 \text{ V}$$

Electrólito

solução aquosa de KOH.



Aplicações: Rádios, flash de máquinas fotográficas, etc.

Vantagens: Mais do dobro da densidade de energia e 4 a 9 vezes maior duração que as equivalentes de Leclanché

Baterias de Lítio



Ânodo $E_{\text{Li}^+/\text{Li}}^0 = -3.040 \text{ V}$



Cátodo $E_{\text{MnO}_2, \text{H}^+/\text{MnO(OH)}}^0 = 0.15 \text{ V}$



Electrólito sal de Li

f.e.m $\sim 3.2 \text{ V}$



Aplicações: “pace-makers”, relógios, e todas as das pilhas alcalinas

Vantagens: elevada f.e.m., pequenas dimensões e massa

Baterias secundárias

(recarregáveis; reacções electroquímicas reversíveis)

Bateria de Chumbo



Ânodo

$$E_{\text{PbSO}_4(\text{s})/\text{Pb}(\text{s})}^0 = -0,35 \text{ V}$$



Cátodo

$$E_{\text{PbO}_2(\text{s}), \text{H}^+/\text{PbSO}_4(\text{s})}^0 = 1,69 \text{ V}$$



Electrólito

Solução aquosa de H_2SO_4 ($\sim 6 \text{ M}$)

Aplicações: motores de automóveis, equipamento de construção, barcos de recreio, sistemas de backup. Representam mais de metade das baterias comerciais.

Desvantagens: O Pb é pesado e tóxico

Baterias de Níquel-Cadmio (NiCd)

Ânodo

$$E_{\text{Cd}^{2+}, \text{OH}^-/\text{Cd(s)}}^0 = -0.81 \text{ V}$$



Cátodo

$$E_{\text{NiO(OH)(s)}/\text{Ni(OH)}_2(\text{s}), \text{OH}^-}^0 = 0.49 \text{ V}$$



Electrólito

solução de KOH

f.e.m. ~ 1.3 V

Aplicações: Calculadoras, câmaras digitais, lap tops, desfibriladores, veículos eléctricos

Vantagens: Densidade de energia elevada (45-80 W h/kg, 1500 ciclos). V constante ao longo do tempo de vida. Resistência significativamente mais baixa do que a de outras pilhas com a mesma V (podem fornecer correntes mais elevadas).

Desvantagens: o Cd é tóxico

Baterias de Níquel-Hidreto metálico (NiMH)

Ânodo



M é um composto intermetálico de fórmula AB_5 , onde A é uma mistura de terras raras (La, Ce, Ne, Pr) e B um metal como Ni, Co, Mn e/ou Al.

Cátodo



Electrólito



f.e.m. ~ 1.2 V

Aplicações: Baterias dos carros híbridos



Exº Toyota Prius: 38 módulos prismáticos de NiMH. Cada módulo contém 6 células de 1.2 V ligadas em série (228 células)

Baterias de Ião Lítio

Ânodo





Grafite com Li^+ intercalado ($x < 1$)

Cátodo



Li^+ intercalado no CoO_2

$$f.e.m. = 3.60 \text{ V}$$



Li^+ não sofre processos redox

Baterias de Ião Lítio (outros cátodos)

Óxido de Manganês (MnO): LiMn_2O_4 *f.e.m. ~ 4.0 V*

Fosfato de Ferro (FePo): LiFePO_4 *f.e.m. ~ 3.3 V*

Níquel-Cobalto-Manganês (NCM): $\text{LiCo}_{1/3}\text{Ni}_{1/3}\text{Mn}_{1/3}\text{O}_2$

Níquel-Cobalto-Alumínio (NCA): $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.2-x}\text{Al}_x\text{O}_2$

WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016

Scientists develop new lithium-sulphur battery. 5x the energy density of Li-ion.

Graphenano, ... the batteries should be ready by mid-way through 2016.

Aplicações: portáteis, telemóveis, veículos eléctricos

Vantagens: voltagem elevada , descarga lenta. 110-160 W h/kg. 150-250 ciclos.



Desvantagens: Perigo de produzir Li metálico em caso de curto-circuito. Reciclagem.

Baterias de combustível



Convertem a energia química (de combustão) directamente em energia eléctrica

4.1 – Célula de H₂

Combustão do H₂: $2 \text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{calor}$



Eléctrodos de carbono poroso com partículas de Pt (catalizador)



Electrólito H₃PO₄ (ácido fosfórico) nas células ácidas

$$f.e.m. = 1.23 \text{ V}$$

Reacção Global: $2 \text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Aplicações: submarinos não nucleares, aeronaves, automóveis (GM)

Vantagens: não são poluentes

Desvantagens: operação a 150-200 °C, custo, armazenamento e transporte do H₂.

Corrosão Electroquímica

envolve:



- a) 2 pares redox com potenciais diferentes
- b) electrólito (H_2O)

1. Papel da H_2O


- a) solvente
- b) sistema ácido-base



- c) sistema redox



2. Potencial (E_{corr}) e corrente de corrosão (I_{corr})



I_{corr} - Intensidade de corrente de corrosão

3. Velocidade de corrosão

$$I_a = \rho_a \times A_a \quad I_c = \rho_c \times A_c$$

$$\rho_a = \frac{A_c}{A_a} \rho_c$$

Densidade de corrosão proporcional à razão das áreas
 A_c/A_a

4. Diagramas de Pourbaix





Diagrama de Pourbaix do Zinco




5. Tipos de corrosão e tipos de pilhas

1. Pilhas de composição (elétrodos diferentes)

cátodo: O_2/H_2O ou H^+/H_2



ânodo: M^{n+}/M

2. Pilhas de concentração



Arejamento diferencial, O_2/H_2O

3. Pilhas de deformação (micropilhas)



Limites de grão funcionam como ânodos relativamente às zonas não deformadas (micropilhas).

Corrosão ocorre preferencialmente nas zonas deformadas do metal